



APLICACIONES /

- Alta resistencia química
- Para protección de piscinas
- Brillo inalterable
- Interiores y exteriores

SOPORTES /

- **Pavicem** Micromortero, Hormigón, Morteros,
- **Pavistone** Roca Temática, terrazos, cerámica...

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN /

- La base deberá estar completamente seca y exenta de humedades
- Respetar siempre la misma dosificación
- No añadir ningún aditivo a la mezcla
- Temperatura de aplicación: 10-25° C

Pintura de poliuretano alifático

ORFAPOL INCOLORO

DESCRIPCIÓN /

Pintura de acabado a base de poliuretano de dos componentes.

**TABLA DE RESISTENCIAS /
(Ensayos por inmersión)**

Ácido clorhídrico 10 y 20%	500 horas	Sin alterar
Ácido sulfúrico 10 y 20%	500 horas	Inicio oxid.
Agua destilada	8 meses	Sin alterar
Cloruro sódico al 3.5%	8 meses	Sin alterar
Hidróxido sódico al 20%	15 días	Sin alterar
Amoniaco	3 meses	Regular
Acetato de Isobutilo	8 meses	Sin alterar
White Spirit	6 meses	Bien
Niebla Salina 5% cloruro sódico y 37 – 38°C	8 meses	Sin alterar
Ambiente: Humedad 100% y 40°C	3 meses	Bien

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Vida de la mezcla: 8 horas
- Secado al tacto: 60 min.
- Para repintar: 8 horas aprox.
- Secado total: 24 horas

*Estos tiempos pueden variar considerablemente según la temperatura ambiente.

PRESTACIONES /

- Peso específico: 1.2 g/cm³
- Viscosidad 25°: 100-120 seg.
- Aspecto: Pintura
- Proporción de la mezcla en peso:
 - Resina: 77.5%
 - Endurecedor: 22.5%

*Estos resultados son de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.




ORFAPOL INCOLORO

CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- En todos los casos es indispensable realizar la aplicación sobre superficies secas, limpias, libres de cargas y otros materiales.
- Evitar pintar en presencia de humedad.
- Sobre superficies de base cementosa **Pavicem, hormigón, morteros...** ésta deberá estar completamente fraguada (≥ 28 días) y exenta de humedades.

MODO DE EMPLEO /



- Mezclar los dos componentes de forma homogénea
- La baja viscosidad del **Orfapol Incoloro**, permite ser aplicado en estado puro.

Aplicación a rodillo, brocha o pistola.

-A pistola, previa dilución con un 10% máximo de diluyente TP.

-Intervalo entre capas: 4-12 horas.

PRODUCTO

ORFAPOL INCOLORO

Pintura de poliuretano

- Efecto aporcelanado
- Para protección de piscinas
- Pavimentos base cemento
- Excelente resistencia mecánica
- Permanencia de color

PRESENTACIÓN /

Envases 1 y 5 kg
(2 componentes)

COLORES /

Incoloro

RENDIMIENTO /

1 kg entre 10 – 14 m² (1 capa)

CONSERVACIÓN /

6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la intemperie.