



## Mortero coloreado para la renovación y decoración de suelos

### PAVISTAMP

#### DESCRIPCIÓN /

Cemento, polvo silíceo, cuarzo, pigmentos minerales y aditivos.

#### OBSERVACIONES /

- Los tiempos de espera para la aplicación varían en función de la temperatura, humedad y tipo de hormigón.
- Proteger todas las zonas donde se pueda manchar (arquetas, bordillos, zócalos...) con **PROTECTOR PAVISTAMP**.
- Con tiempo de calor o viento utilizar retardador superficial **BRYTEN CH** para controlar la evaporación rápida de la humedad en la superficie del hormigón fresco y así facilitar una perfecta unión entre el mortero y el hormigón, evitando la aparición de fisuras superficiales.

#### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Aplicación del **PAVISTAMP** mediante espolvoreo en 2 pasadas, sobre el hormigón fresco.
- El mortero debe quedar totalmente integrado sobre el hormigón fresco.
- Evitar mojar con agua el hormigón.
- En época de calor retardar el proceso de fraguado del hormigón con **FILMAT R**.
- En época de invierno acelerar el fraguado del hormigón con **HORMIDUR- SC**.
- Pasadas las primeras 24 horas aprox. abrir juntas de dilatación en paños de máximo 16-20 m<sup>2</sup>.

#### PRESTACIONES /

MARCADO - CE UNE - EN 13813:2003

- Desgaste por rozamiento UNE 127.020/99EX: 19 mm.
- Ensayo sales para piscinas: CLASE - 5
- Deslizamiento CRD: 41
- Heladicidad: No heladizo

#### APLICACIONES /

- Mortero coloreado de alta resistencia que se aplica sobre el hormigón fresco y que permite el moldeado del hormigón ofreciendo una capa de rodadura de excelente dureza y durabilidad.
- Para la decoración de pavimentos tradicionales (adoquín, madera...)
- Especialmente indicado para pavimentos urbanos, viviendas, aparcamientos, parques temáticos...

#### ACABADOS /

- Más de 70 modelos
- Modelos a la carta
- Estampado, liso, rayado y fratasado

#### RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN /

- Temperatura de aplicación 5°C a 35°C
- No añadir agua al producto una vez ha sido espolvoreado sobre el hormigón fresco.



## ALTAS PAVISTAMP PRESTACIONES

### CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- La base estará debidamente compactada y con el visto bueno de la dirección facultativa, para recibir el hormigón.
- El espesor del hormigón en todos los casos, lo decidirá la dirección de obra o la propiedad.
- El hormigón estará fabricado en una planta autorizada y transportado en camiones cuba en un plazo de 30 minutos, tendrá un cono de desplome entre 6.5 y 8 cm, a fin de evitar la subida de escoria y segregación de gránulos.
- Evitar los hormigones con exceso de aditivos, estos dificultan la subida del agua por capilaridad impidiendo el enganche entre el hormigón y el mortero.

### MODO DE EMPLEO /



- 1.- En los minutos que siguen a la regularización del hormigón, éste se alisa permitiendo que el agua suba por capilaridad y asegurar un perfecto enganche entre hormigón y mortero.
- 2.-Espolvorear el producto **Pavistamp** en 2 pasadas a razón de 5-7 kg/m<sup>2</sup> y según color.
- 3.- Alisado manual asegurando una perfecta adhesión del producto con el hormigón.



Con el hormigón en estado plástico se espolvorea el **Despi** que actúa como desencofrante y envejecido del pavimento. En el proceso de fraguado, se estampa con los moldes elegidos.



Pasadas las primeras 48-72 horas se lava el pavimento con agua a presión.

Una vez seco y exento de humedad (≥ 10 días) en función de la climatología, se aplica 1-2 pasadas de Curado de **Racly 2** o **F-300**.

### PRODUCTO

## PAVISTAMP

### Mortero coloreado para la renovación y decoración de suelos

- Mortero de alta resistencia
- Excelente comportamiento al hielo-deshielo
- Tráfico rodado y peatonal
- Acabados decorativos

### PRESENTACIÓN /

Sacos de papel de 25 kg, antihumedad.  
Palets de 1200 kg (48 sacos)

### COLORES /

Carta de 20 colores

### RENDIMIENTO /

5-7 kg/m<sup>2</sup> y según color

### CONSERVACIÓN /

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

### REFERENCIAS / Resinas de curado

**Orfapol 50**: poliuretano en base agua

**F-300**: acrílica base agua



CARTA DE COLORES



**CARTA DE COLORES**



**ARENA 2**



**ARENA 96**



**ARENISCA**



**PAJA 2**



**TEJA**



**SALMON**



**MARRON CLARO**



**MARRON 140**



**PIEDRA**



**GRIS CLARO**



**CENIZA**



**PIZARRA**



**ORO**



**TIERRA**



**VERDE OSCURO**



**AZUL**



**ANARANJADO**



**ROJO INGLES**



**ROJO ALICANTE**



**BURDEOS**

# ACABADOS PAVISTAMP

