



APLICACIONES /

Revestimiento monocapa continuo para acabado decorativo de fachadas y protección frente a la intemperie en exteriores / interiores.

Soportes Admitidos:

Cerramiento de ladrillo cerámico, termoarcilla, hormigón normal, bloque de hormigón, mortero convencional...

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN /

- En la preparación del mortero, emplear el mismo porcentaje de agua y tiempo de mezcla a fin de evitar posibles cambios de color.
- Temperaturas de aplicación entre 5 y 30°C.
- En tonalidades oscuras pueden aumentar las deformaciones de origen térmico, mayor riesgo de aparición de problemas de aspecto y como consecuencia, la formación de caleos.
- Colocar malla de fibra de vidrio o metálica en zonas como, uniones entre materiales distintos, forjados, pilares, cajas de persianas, ángulos de marcos y ventanas. La malla debe cubrir por cada lado de la unión 20 cm. como mínimo, quedando centrada en el espesor del revestimiento.
- En época de frío, se puede utilizar el acelerador de fraguado para morteros **HORMIDUR-100**.

Mortero monocapa flexible

REVISTAMP-E

DESCRIPCIÓN /

Formulado a base de cemento blanco, áridos seleccionados, aditivos orgánicos, pigmentos minerales y fibras de vidrio.

OBSERVACIONES /

- No incorporar ningún aditivo al mortero.
- No aplicar en superficies en las que el agua pueda permanecer estancada.
- No aplicar sobre paramentos donde puedan verse filtraciones o pasos de agua por capilaridad o la posibilidad de inmersión del revestimiento en agua.
- Sobre soportes antiguos de mortero, piedra, ladrillo, fachadas degradadas... es importante eliminar el mortero existente en su totalidad, limpiando el soporte con agua a presión o chorro de arena.
- El consumo puede variar según el estado y planeidad del paramento a revestir.
- No aplicar con fuerte viento.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
- Espesor máximo tolerado: 80 mm.
- Espesor máximo por capa: 40 mm.
- Espesor mínimo después del estampado: 15 mm.
- Tiempo de estampado: 30-90 minutos.

* Estos tiempos pueden variar considerablemente según sea el tipo de soporte y las condiciones ambientales.

PRESTACIONES /

- Densidad en polvo: 1.360 kg/m³
- Densidad en masa: 1.410 kg/m³
- Densidad del producto endurecido: 1.370 kg/m³
- Adherencia: 0.61 N/mm²
- Permeabilidad al agua: 0.08 ml/cm². 48 horas.
- Pérdida al fuego: 1.7%
- Determinación del PH: 12.6

* Ensayos según norma europea UNE-EN-998-1, estos resultados pueden variar según las condiciones de puesta en obra.



MORTERO
REVISTAMP-E
FLEXIBLE

CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- Colocación de malla de fibra de vidrio o metálica en zonas de riesgo de fisuración.
- Los soportes deben ser planos, sanos, estables y resistentes, exentos de polvo, yeso, pintura...
- En tiempo caluroso y con viento seco, debe realizarse una humidificación del paramento antes y 24 horas después de la aplicación del revestimiento, para favorecer el curado del monocapa y evitar la aparición de fisuras y cuarteamientos, así como la formación de zonas polvorientas. A mayores temperaturas más se intensifican estos fenómenos.
- Sobre paramentos sin absorción, muros de hormigón... usar imprimación rápida **F-300** o puente de unión **F-800**.
- Evitar la aplicación del revestimiento con temperaturas bajas, fuerte humedad, lluvia o hielo. En las horas que siguen después de la aplicación del monocapa se aumenta el riesgo de aparición de eflorescencias por carbonatación.
- No aplicar los tintes durante el proceso de fraguado, riesgo de lluvia o heladas.

MODO DE APLICACION /



Proyectado con máquina:
Amasar con 24% de agua limpia.

Amasado manual: Mezclar un saco de **Revistamp-E** (25kg) con 6 litros de agua aprox. hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. Aplicar el producto hasta conseguir el espesor deseado, mínimo 12- 15 mm.



Reglear y alisar para obtener una buena planeidad.



Acabado texturado o estampado: (entre 30 o 90 min.) Con el molde seleccionado dando la forma definitiva. Al día siguiente se puede llaguear las juntas y /o rellenar con mortero para darle un efecto real.



Una vez el **Revistamp- E** esté completamente fraguado (\geq 28 días), se aplicará el **Tinte** para darle un mayor realce de color.
*Estos tiempos pueden variar en función de la temperatura ambiente.

PRODUCTO

REVISTAMP-E

Mortero monocapa flexible

- Acabado estampado o texturado
- Sistema 100% hidrófugo
- Flexible y transpirable
- Buena trabajabilidad
- Para obra nueva y rehabilitación
- Idóneo para máquina de proyectar

PRESENTACIÓN /

Sacos de papel de 25 kg, antihumedad.
Palets de 1.200 kg (48 sacos)



COLORES /

Carta de 60 colores

RENDIMIENTO /

1.10 kg/m² y mm de espesor

CONSERVACIÓN /

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

REFERENCIAS / Hidrófugo para fachadas

Tinte

Protect fachadas A

Protect fachadas S

Protect AG

