

REVESTIMIENTO DECORACIÓN DE FACHADAS



APLICACIONES /

- Revestimiento sintético mineral de altas prestaciones para la decoración de todo tipo de fachadas en exteriores e interiores.
- Obra nueva o rehabilitación
- Repelente al agua y la suciedad
- Antimoho-antiverdin
- En muros y techos
- Compatible con la mayoría de soportes.

SOPORTES ADMITIDOS /

- **Revex Plus**, hormigón, mortero monocapa
- **Revistamp**, madera y yeso...
- Sobre soportes ya pintados o revestimientos antiguos, en restauración en buen estado y perfectamente adheridos al soporte.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN /

- Temperaturas de aplicación entre 5 y 30°C
- No aplicar con sol directo, lluvia o riesgo de heladas.
- Utilizar cinta adhesiva para realizar juntas de trabajo.
- Proteger todas las zonas donde puedan producirse salpicaduras del producto, como ventanas, suelos...

Mortero acrílico de altas prestaciones

MORTECRIL

DESCRIPCIÓN /

Mortero a base de resinas acrílicas, cargas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.

OBSERVACIONES /

- No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas a menos de 45°.
- Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua de lluvia.
- No incorporar ningún aditivo al mortero.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Espesor de aplicación de 2 a 3 mm por capa.
- Tiempo de fratasado: 20-30 min. aproximadamente y dependiendo de las condiciones atmosféricas.
- Secado al tacto: 6-7 horas
- Tiempo de endurecimiento total: 16- 17 horas

*Estos tiempos pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente

PRESTACIONES /

- Densidad de la pasta: 1.905 kg/m³
- Retracción de secado: 4.50 mm/m
- Absorción capilar de agua: 0.04 kg (m² min 0.5)
- Adherencia: 2.00 N/mm²
- Comportamiento al fuego: no combustible

* Ensayos según Norma CE

* UNE- EN1015, estos resultados pueden variar según las condiciones de puesta en obra.



www.pavistamp.com

Atención al cliente 902 158 743

**MORTERO
MORTECRIL
ACRÍLICO**

CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- Los soportes deben ser planos, sanos, estables y resistentes, exentos de polvo, partículas sueltas, restos de pinturas antiguas, aceites...
- Sobre soportes muy absorbentes o fácilmente disgregables, aplicar previamente una capa de imprimación **F-300** diluida con agua (1 parte F-300, 3 partes agua).

MODO DE EMPLEO /

El producto se suministra listo al uso, puede añadirse hasta 1 litro de agua por envase y remover el contenido hasta la total homogenización de la pasta.



Aplicar **Mortecril** con pistola de proyección, para obtener un acabado a gota o planchado con espátula de plástico.



Acabado fratasado:
Extender el producto manualmente con llana y fratar cuando tenga la consistencia adecuada.



Utilizar cinta adhesiva para realizar las juntas de trabajo o cualquier imitación de ladrillo, piedra...

PRODUCTO

MORTECRIL

**Mortero acrílico
de altas prestaciones**

- Acabados fratasado-gota
- Excelente adherencia
- Antimoho-antiverdín
- Resistente al envejecimiento
- Lavable
- Gama de colores

PRESENTACIÓN /

Bidones de 25 kg.
Palets de 600 kg (24 bidones)



COLORES /

Carta de 24 colores

RENDIMIENTO /

2-3 kg/m² y mm de espesor

CONSERVACIÓN /

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

GAMA DE COLORES /

