



APLICACIONES /

- Mortero cola blanco de capa fina para la colocación de azulejos de gres en revestimientos interiores.

SOPORTES /

- Sobre enlucido de yeso tradicional, prefabricados de yeso, mortero...

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN /

- Temperatura de aplicación 5°C a 30°C
- Respetar el agua de amasado.
- Las baldosas deberán ser de absorción media (>3%) sobre yeso.
- Se dejarán juntas de 2 mm como mínimo, rellenándolas con **Pavicolor JF / JG / F**.

Mortero cola convencional

CEMCOL ESPECIAL YESO

DESCRIPCIÓN /

Cemento, áridos seleccionados y calizos, aditivos orgánicos e inorgánicos

OBSERVACIONES /

- No aplicar sobre soportes con humedad superior al 4%.
- Evitar la colocación sobre yeso muerto o enlucidos débiles.
- Para la colocación de piezas cerámicas de baja absorción se recomienda utilizar **Cemcol Porcelánico**.
- En paramentos muy absorbentes, se recomienda humedecerlos previamente y realizar una primera capa de 2 mm con el mismo cemento cola.
- No aplicar la baldosa, piedra, mármol... en forma de "toques".

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Tiempo de reposo después del amasado: 5 minutos
- Tiempo de rectificación aproximado: 30 minutos
- Vida de la pasta: 2-3 horas aproximadamente

*Estos tiempos pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.

PRESTACIONES /

- Agua de amasado: 24.0%
- Densidad de la masa: 1600 kg/m³
- Retención de agua: 99.0%
- Adherencia inicial: ≥ 0.5 N/mm²
- Adherencia tras inmersión: ≥ 0.5 N/mm²

*Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.



CEMCO ESPECIAL YESO

CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- El soporte deberá ser resistente, estar completamente fraguado y exento de polvo, aceite, grasas....
- Sanear las partes disgregables.
- Utilizar malla entre soportes de distinta naturaleza.
- En soportes expuestos al sol o muy absorbentes se recomienda humedecerlos previamente.

PRODUCTO

CEMCO ESPECIAL YESO

Mortero cola convencional

- Sobre yeso o escayola
- Para azulejos y gres
- Buena adherencia

MODO DE EMPLEO /



Amasar **Cemcol Especial Yeso** con 6-7 litros de agua limpia por saco de 25 kg hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.

- Realizar la mezcla con un batidor de velocidad lenta.
- Dejar reposar 5 minutos.



Extender el material con llana dentada en paños pequeños (máximo 2m²)



Colocar las baldosas - azulejos, presionando y moviendo de arriba abajo hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del mortero cola.

Antes de colocar la cerámica comprobar que el cemento cola no haya formado una película superficial ya que evitaría su adhesión. Si así fuera, volver a peinar con llana dentada.

PRESENTACIÓN /

Sacos de papel de 25 kg antihumedad
Palets de 1200 kg (48 sacos)



COLORES /

Blanco

RENDIMIENTO /

3-4 kg/m²

*Estos consumos pueden variar en función de la puesta en obra.

CONSERVACIÓN /

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la intemperie.

REFERENCIAS /

- *Baja absorción: Absorción inferior al 3%
- *Media absorción: Absorción entre 3-10%
- *Alta absorción: Absorción superior al 10%