

## REJUNTADO DE CERÁMICA



### APLICACIONES /

- Mortero flexible para rellenado de juntas entre baldosas desde 3-30 mm, en cualquier tipo de pavimento, revestimiento cerámico o **Revistamp E**.
- En interiores y exteriores
- Suelos de calefacción radiante.
- En juntas superiores a 30 mm, la pasta será con mayor consistencia.

### RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN /

- Temperatura de aplicación 5°C a 30°C
- El amasado será igual a la consistencia de un cemento color.
- Respetar siempre la misma proporción de agua, el exceso de agua dificultaría la limpieza, así como el acabado final.
- No aplicar en forma de lechada.
- Evitar la aplicación en tiempo lluvioso o muy húmedo, con riesgo de heladas y con insolación directa.

## Mortero coloreado flexible para juntas de 3 a 30 mm

### PAVICOLOR - F (Flexible)

#### DESCRIPCIÓN /

- Cemento, áridos seleccionados, resinas sintéticas, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales.

#### OBSERVACIONES /

- Propiedades fungicidas.
- Juntas estancas (**PAVICOLOR PLUS**).
- Retracción controlada.

#### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Tiempo de reposo después del amasado: 5 minutos
- Tiempo máximo de limpieza: 30-60 minutos
- Vida de la masa: 60 minutos
- Secado al tacto: 1- 2 horas
- Puesta en servicio: 3-4 días

\*Estos tiempos pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.

#### PRESTACIONES /

- Densidad en polvo: 1.4 g/cm<sup>3</sup>
- Agua de amasado: 25%
- Capilaridad: 0.9 g/Dm<sup>3</sup> min ½
- Retracción: 1.50 mm/m

\*Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.



[www.pavistamp.com](http://www.pavistamp.com)

Atención al cliente 902 158 743



#### CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- Las juntas entre cerámica deberán estar limpias, secas y exentas de polvo.
- El rejuntado deberá realizarse transcurridos un mínimo de 24-48 horas después de la fijación de la cerámica.
- En aplicaciones sobre superficies porosas o absorbentes, realizar un tratamiento de las baldosas con **Protector PAVISTAMP**, antes de realizar el rejuntado para evitar que se manchen las piezas.

#### PRODUCTO

### PAVICOLOR - F (Flexible)

#### Mortero coloreado flexible para juntas de 3-30 mm

- Impermeable
- Flexible
- Acción fungicida
- Excelente adherencia
- Se admite la mezcla entre colores

#### MODO DE EMPLEO /



Amasar **Pavicolor F** con 1.3 litros de agua limpia por bolsa de 5 kg, manual o mecánica y dejar reposar durante 5 minutos.



Rellenar las juntas entre baldosas. Esperar 30-60 minutos para eliminar los restos del producto. Apto para utilizarse con pistola rellenable.



Limpiar con una esponja húmeda y enjuagar con agua limpia hasta obtener el acabado final.

#### PRESENTACIÓN /

Bolsa de 5kg (en cajas de 20 kg)  
Palets de 18 cajas (360 kg)  
\*Envases de 25kg. consultar

#### COLORES /

12 colores  
Otros colores a la carta

#### RENDIMIENTO /

Entre 0.4 y 0.8 kg/m<sup>2</sup>

\*Estos consumos pueden variar en función del espesor y anchura de las juntas, así como las dimensiones del material cerámico.

#### CONSERVACIÓN /

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la intemperie.

