

REJUNTADO DE CERÁMICA



APLICACIONES /

- Mortero de altas prestaciones para relleno de juntas entre baldosas de hasta 10 mm. de ancho.
- Para rejuntado de cerámica en suelos industriales, comerciales sometidos a tráfico constante.
- En piscinas, cocinas y baños colectivos, sometidos a exigencias de utilización importante.
- Rejuntado para todo tipo de cerámica; gres antiácido, antideslizante, porcelánico...
- En interiores y exteriores

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN /

- Temperatura de aplicación 5°C a 30°C
- Aplicar en pequeñas superficies y limpiar progresivamente.
- Respetar siempre la misma proporción de agua.
- Evitar la aplicación en tiempo lluvioso o muy húmedo, con riesgo de heladas o con insolación directa.

Mortero coloreado de altas prestaciones

PAVICOLOR PLUS

DESCRIPCIÓN /

Cemento, aditivos, hidrofugantes, áridos, resinas y pigmentos minerales.

OBSERVACIONES /

- Propiedades fungicidas.
- Juntas estancas.
- Retracción controlada.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Tiempo de reposo después del amasado: 2 minutos
- Tiempo máximo de limpieza: 15-30 minutos
- Vida de la masa: 60 minutos
- Tiempo de puesta en servicio: 24 horas
- Tiempo de puesta en servicio en piscinas: 3-4 días

*Estos tiempos pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.

PRESTACIONES /

- Densidad en polvo: 1.6 g/cm³
- Resistencia a las temperaturas: de -35°C a +100°C
- Capilaridad inferior: 0,5 g/dm³ · min^{1/2}

*Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.



www.pavistamp.com

Atención al cliente 902 158 743



CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- Las juntas entre cerámica deberán estar limpias, secas y exentas de polvo y restos de material de obra.
- En aplicaciones sobre superficies porosas o absorbentes, realizar un tratamiento de las baldosas con **PROTECTOR PAVISTAMP**, antes de realizar el rejuntado para evitar que se manchen las piezas.

MODO DE EMPLEO /



En alicatados, amasar **PAVICOLOR PLUS** con 1 litro aprox. de agua limpia por bolsa de 5 kg, manual o mecánicamente y dejar reposar durante 2 minutos.



En solados, amasar **PAVICOLOR PLUS** con 1.5-1.7 litros de agua limpia por bolsa de 5 kg, manual o mecánicamente y dejar reposar durante 2 minutos.

Rellenar las juntas con la llana adecuada, extendiendo el mortero en diagonal con las juntas y presionando la masa sobre ellas.

Eliminar el exceso del material con la misma llana.



Limpiar con esponja húmeda y enjuagar con agua limpia una vez iniciado el endurecimiento del mortero. La limpieza total se debe realizar con el mortero endurecido (entre 6-8 horas).

PRODUCTO

PAVICOLOR PLUS

Mortero coloreado de altas prestaciones

- Resistente a las agresiones químicas
- Acción fungicida
- Para puesta en servicio rápido
- Para todo tipo de juntas

PRESENTACIÓN /

Bolsa de 5kg (caja de 20 kg)
Palets de 18 cajas (360 kg)
*Envases de 25kg. consultar

COLORES /

12 colores
Otros colores a la carta

RENDIMIENTO/

Entre 0.4 y 0.8 kg/m²

*Estos consumos pueden variar en función de la espesor y anchura de las juntas, así como las dimensiones del material cerámico.

CONSERVACIÓN/

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la intemperie.

