



APLICACIONES /

- Micromortero coloreado de altas prestaciones para revestimiento en piscinas, muros de hormigón... en exteriores e interiores.
- En muros y techos
- Mínimo espesor (1-2 mm)

SOPORTES/

Sobre hormigón, muros de hormigón, enfoscado de **Revistamp Sec**, gresite, azulejo...

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN/

- Respetar siempre el mismo porcentaje de **Acrylcem** durante la mezcla.
- No añadir agua al producto.
- Respetar las juntas de dilatación y retracción.
- Temperatura de aplicación 5°C a 35°C
- No aplicar con riesgo de heladas, con insolación directa, fuerte viento o con lluvia.

Micromortero para el revestimiento y renovación de piscinas y muros

PAVICEM MICROMORTERO 2 mm de espesor

DESCRIPCIÓN /

Cemento especial, cargas minerales, aditivos, resinas y pigmentos.

OBSERVACIONES /

- No incorporar agua ni ningún otro aditivo al mortero.
- En superficies absorbentes o porosas humedecer antes de aplicar el producto.
- Tratar las zonas singulares (fisuras...) con malla de fibra de vidrio.
- No aplicar directamente sobre cerramiento de ladrillo, bloque de hormigón...

*El tiempo de secado variará en función de la temperatura y humedad existente.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Vida de la mezcla: 3 horas
- Tiempo abierto: 2 horas
- Espesor máximo: 0.1- 2 mm
- Espesor máximo por capa: 0.5- 1 mm
- Secado al tacto: de 4- 6 horas
- Puesta en servicio: ≥ 28 días

*Estos tiempos pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.

PRESTACIONES /

- Densidad en masa: 1.1 g/cm³
- Adherencia : 0.98 N/mm²
- Desgaste por abrasión: 14.5 mm
- Absorción de agua por capilaridad : 0.003 g/cm²
UNE- EN 13748-2

*Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.



MICROMORTERO
PAVICEM
 PISCINAS

CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- La base del enfoscado previo para recibir el micromortero **Pavicem**, deberá tener una buena planeidad, ser resistente y absorbente.
- Antes de aplicar el micromortero **Pavicem**, se recomienda que la base del mortero, hormigón o autonivelante, este completamente fraguado (≥ 28 días).
- Aplicar una primera capa de **Pavicem Grueso** para regularizar la superficie.
- Sobre paramentos de hormigón, estos deberán ser planos y estar limpios, sin restos de lechadas, desencofrantes...

MODO DE EMPLEO /



La relación de mezcla será de 2 a 1.

(2 partes de **Pavicem** por 1 parte de **Acrylcem** aproximadamente).

Mezclar con batidor a bajas revoluciones, hasta conseguir una masa homogénea, trabajable y sin grumos.



1) Aplicar una primera capa de regularización con **Pavicem Grueso**.

2) Aplicar con la llana adecuada a razón 0.5 mm por capa hasta conseguir el efecto deseado.



Una vez la superficie esté seca (≥ 28 días) aplicar 1-2 pasadas de resina de curado poliuretano **Orfapol-Incoloro** (especial piscinas).

PRODUCTO

PAVICEM MICROMORTERO 2 mm de espesor

Micromortero para el revestimiento y renovación de piscinas y muros

- Revestimiento continuo coloreado
- Sin juntas
- Deformable y flexible
- Impermeable y transpirable
- Altas prestaciones
- En interiores y exteriores

PRESENTACIÓN / Envases 1-5-15 kg
 Bidón de plástico de 15 kg
 Palets de 405 kg (27 bidones)

COLORES /

Carta de 56 colores
 (Otros a la carta)

RENDIMIENTO /

400 – 800 g/m²

*Estos consumos pueden variar según el soporte y número de pasadas.

CONSERVACIÓN /

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la intemperie.

