

PRODUCTO**PAVIFER****Mortero anticorrosión**

- Pasivador de armaduras en base cementosa.
- Excelente protección de las barras de acero.
- Fácil aplicación
- Sin retracción

PRESENTACIÓN /

Envases de 1 y 5 kg

COLORES /

Negro

RENDIMIENTO/

0.200 kg de mortero/m² (barra de acero de 14 mm)

CONSERVACIÓN/

6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

PRESTACIONES /

- Densidad aparente en polvo: 1.3 g/cm³
- Agua de amasado: ± 25%
- Densidad de la masa: 1.5 g/cm³
- Vida de la pasta: 30 minutos
- Tiempo entre capa y capa: 3-4 horas (20°C)
- Fraguado total: 24 horas (20°C)

*Estos resultados se han obtenido en condiciones estándar y pueden variar en función de la puesta en obra.

DESCRIPCIÓN /

Cemento especial, áridos micronizados, fibras, aditivos y resinas.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- Los soportes deben ser sanos, estables, resistentes y exentos de polvo, grasas, aceites...
- Eliminar el hormigón deteriorado mediante repicado y saneado mecánico, hasta obtener una superficie sana para recibir el **Pavifer**.
- Con armaduras oxidadas se procederá a una limpieza mecánica (chorro de arena) hasta la eliminación total del óxido no adherente.
- Actúa como puente de unión para recibir el **Pavigrout**.
- **Pavifer** no puede quedar visto.

MODO DE EMPLEO /

Amasar **Pavifer** con un 25% de agua limpia hasta conseguir una masa fluida y sin grumos.



Aplicar **Pavifer** con brocha o cepillo en capas de 2-3 mm por pasada.