

# PAVICOLOR JF

## JUNTA FINA (0-3 MM).

### DESCRIPCIÓN:

**Pavicolor JF** es un mortero coloreado, para juntas finas. Su formulación es a base de cemento blanco, áridos seleccionados finos, y resinas sintéticas, con propiedades funguicidas.



### APLICACIONES:

**Pavicolor JF** es un mortero coloreado que se utiliza para juntas finas (0-3mm), tanto en revestimientos como en pavimentos, en interior y en exterior, por su formulación no presenta riesgo de fisuras, retracción controlada, además con acción funguicida.

### SOPORTE:

- El rejuntado deberá realizarse transcurridos un mínimo de 48 horas después de la fijación cerámica.
- Asegurar que las juntas exentas y exentas de polvo, grasa...
- Sobre superficies porosas y absorbentes, tratar la superficie con protector, antes de rejuntar con fin de evitar un manchado de las baldosas.

### MODO DE EMPLEO:

- Mezclar el contenido del saco con un 35% de agua limpia.
- Dejar reposar 5 minutos y volver amasar.
- Llenar las juntas con una llana de extendiendo el producto presionando sobre las juntas.
- Al cabo de unos 30 minutos cuando el material se empieza a endurecer limpiar con una esponja ligeramente humedecida.
- Finalmente cuando el material esta seco volver a limpiar con un paño seco y limpio para eliminar los restos existentes.





### RENDIMIENTO:

El consumo de **Pavicolor JF**, varia en función del espesor, anchura de las juntas así como de las dimensiones de los azulejos. Entre 0.2 a 0.6 kg/m<sup>2</sup>.

### PRESENTACIÓN:

Sacos de papel: contenido 25 kg.

Palets de 1200 kg (contenido 48 sacos)

Bolsas de plástico: contenido 5 kg (en cajas de 20 kg)

Palets de 600 (contenido: 30 cajas)



	AZUL
	TERRACOTA
	GRAFITO
	GRIS OSCURO
	TABACO
	VERDE
	CREMA
	MARFIL
	SALMON
	BEIGE
	GRIS BASE

### COLORES ESTÁNDAR

## RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Los soportes deben ser planos, sanos, estables, resistentes y estar limpios de polvo, pintura, aceite...
- En la preparación del PAVICOLOR, emplear el mismo porcentaje de agua y tiempo de mezcla para toda la ejecución.
- No incorporar ningún aditivo al mortero sin la expresa autorización de PAVISTAMP.
- La temperatura de aplicación está comprendida entre +5°C y 35°C.
- Puede producir irritación por su contenido en cemento. Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso de irritación lavar con abundante agua limpio.
- Manténgase en lugar seco y al abrigo de la intemperie.
- Para cualquier duda, consulte con la ficha técnica o contacte con nuestro departamento técnico.
- Muy importante: Las indicaciones descritas, según nuestro leal y saber entender, deben considerarse en todos los casos como únicamente indicativas, por tanto tratándose de un mortero de juntas quien pretenda trabajar con el producto deberá asumir las recomendaciones de puesta en obra recomendada por la propiedad y/o dirección facultativa, asumiendo toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

## DATOS TÉCNICOS

Densidad aparente en polvo	1 ± 0.1 g/cm <sup>3</sup>
Comportamiento al fuego	MO (no combustible)
<b>Producto amasado</b>	
Agua de amasado	35 ± 1%
Temperatura de amasado	+ 5° C a 35° C
Tiempo de vida de la mezcla	45 minutos
Densidad aparente	1.6 ± 0.1 g/cm <sup>3</sup>