

# REVISTAMP P

## MORTERO MONOCAPA ÁRIDO PROYECTADO



### DESCRIPCIÓN

**Revistamp P** es un mortero monocapa acabado árido proyectado, formulado a base de cemento blanco, áridos seleccionados y resinas.

### APLICACIONES

**Revistamp P** es un mortero monocapa adecuado para el revestimiento de fachadas, interiores y exteriores, especialmente preparado para soporte cerámicos, de hormigón, o previamente enfoscados con mortero.

### SOPORTE

El soporte debe estar limpio y completamente exento de polvo, aceites o grasas. En soportes excesivamente secos o en tiempo caluroso proceder a humedecer el soporte.

### MODO DE APLICACIÓN

-Mezclar con agua limpia, aproximadamente 6 litros aprox. de agua por cada saco de 25kg, hasta obtener una mezcla homogénea, evitar adiciones posteriores de agua.



-Dejar reposar la mezcla 5 minutos y aplicar con llana en espesores no inferiores a 08 mm. Ni superiores a 15mm. En los despieces previamente preparados con junquillos, los cuales facilitan el regleado y alisado.



-Finalmente se procede a la proyección del árido después de 10-30 minutos después de aplicar la pasta, presionando a continuación el árido en la pasta con ayuda de la llana.




### CONSUMO

En condiciones normales, el consumo aproximado del **Revistamp P** es de 12kg/m<sup>2</sup> aprox. y cm de espesor.

## PRESENTACIÓN

En sacos de 25kg, , palet de 48 sacos (1200kg), colores según carta.



## ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, y en lugares cubiertos; 1 año.

## RECOMENDACIONES

- Los soportes deberán ser planos, sanos, estables, resistentes y estar limpios de polvo, pintura, aceites,...
- En la preparación del mortero, emplear siempre el mismo porcentaje de agua y tiempo de mezcla para toda la ejecución.
- Utilizar malla para la unión entre soportes de distinta naturaleza. La malla deberá cubrir un mínimo de 20 cm por cada lado de la unión.
- No incorporar ningún aditivo al mortero sin la expresa autorización de PAVISTAMP.
- La temperatura de aplicación está comprendida entre +5 C° y 35 C° .
- En tiempo caluroso debe mojarse previamente el paramento antes y después del revestimiento, (aprox. 24 horas)
- No utilizar en tiempo muy húmedo, lluvia o con previsión de heladas ya que pueden aparecer fenómenos de carbonatación superficial.
- Muy importante: Las indicaciones descritas, según nuestro leal y saber entender, deben considerarse en todos los casos como únicamente indicativas, por tanto tratándose de un mortero monocapa tradicional quien pretenda trabajar con el producto deberá asumir las recomendaciones de puesta en obra recomendada por la propiedad y/o dirección facultativa, asumiendo toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.





**GAMA DE COLORES**



**MARFIL**



**ROSADO**



**GRIS**



**GRIS VETEADO**



**AMARILLO**



**VERDE**



**ROJO PICANTE**



**MADERA**