



Mortero seco listo para su uso

REVISTAMP - SEC

M-80/ M-120/ M-180

DESCRIPCIÓN /

Mortero formulado a base de cemento gris o blanco, áridos seleccionados y aditivos que mejoran la trabajabilidad.

OBSERVACIONES /

- No incorporar ningún aditivo al mortero.
- No aplicar en superficies en las que el agua pueda permanecer estancada.
- No aplicar sobre paramentos donde puedan preverse filtraciones, pasos de agua por capilaridad o la posibilidad de inmersión del revestimiento en agua.
- Sobre soportes antiguos de mortero, piedra, ladrillo, fachadas degradadas... es importante eliminar el mortero existente en su totalidad, limpiando el soporte con agua a presión o chorro de arena.
- El consumo puede variar según el estado y planeidad del paramento a revestir.
- No aplicar con fuerte viento.

APLICACIONES /

- Mortero seco para obras de albañilería en general, mampostería, enlucidos para recibir pintura, recrecidos de suelos, pavimentos de terrazo...
- Mejora las características de los morteros tradicionales y además se puede utilizar para proyección mecánica y permite recibir cualquier tipo de terminación.

SOPORTES ADMITIDOS/

- Cerramiento de ladrillo, hormigón, bloque de hormigón...

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN/

- En la preparación del mortero, emplear el mismo porcentaje de agua y tiempo de mezcla a fin de evitar posibles cambios de color.
- Temperaturas de aplicación entre 5 y 30°C. En tonalidades oscuras pueden aumentar las deformaciones de origen térmico, mayor riesgo de aparición de problemas de aspecto y como consecuencia la formación de caleos.
- Colocar malla de fibra de vidrio o metálica en zonas como, uniones entre materiales distintos, forjados, pilares, cajas de persianas, ángulos de marcos y ventanas. La malla debe cubrir por cada lado de la unión 20 cm. como mínimo quedando centrada en el espesor del revestimiento.
- En época de frío, se puede utilizar el acelerador de fraguado para morteros HORMIDUR – 100.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
- Espesor máximo tolerado: 50 mm.
- Espesor máximo por capa: 25 mm.
- Espesor mínimo: 10 mm.
- Tiempo abierto: 1-2 horas.

Estos tiempos pueden variar considerablemente según sea el tipo de soporte y las condiciones ambientales.

PRESTACIONES – M-120 /

- Densidad del mortero fresco: 2.037 kg/m³
- Tiempo de trabajabilidad: 175 minutos
- Resistencia a la flexotracción: 4.10 N/mm²
- Capilaridad: 0.23 kg (m² min. 0.5)
- Resistencia a la compresión: 6.50 N/mm²

*MARCADO CE UNE-EN 998-1: **GP CSIV W1**

*MARCADO CE UNE- EN 998-2: **M120**

*Ensayos según norma europea, estos resultados pueden variar según las condiciones de puesta en obra.



www.pavistamp.com

Atención al cliente 902 158 743

MORTEROS REVISTAMP CALIDAD


CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- Colocación de malla de fibra de vidrio o metálica en zonas de riesgo de fisuración.
- Los soportes deben ser planos, sanos, estables y resistentes, exentos de polvos, yeso, pintura...
- En tiempo caluroso y con viento seco, debe realizarse una humidificación del paramento antes y 24 horas después de la aplicación del revestimiento, para favorecer el curado del mortero y evitar la aparición de fisuras y cuarteamientos, así como la formación de zonas polvorrientas. A mayores temperaturas más se intensifican estos fenómenos.
- Sobre paramentos sin absorción, muros de hormigón... usar imprimación rápida **F-300** o puente de unión **F-800**.
- Evitar la aplicación del revestimiento con temperaturas bajas, fuerte humedad, lluvia o hielo. En las horas que siguen después de la aplicación del mortero, se aumenta el riesgo de aparición de eflorescencias por carbonatación.

MODO DE EMPLEO/



Amasado manual:
Amasar un saco de **Revistamp-Sec** (25kg) con 4.5- 5 litros de agua aprox. hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
Para proyectado con máquina utilizar el 18% de agua.



Humedecer antes y después de aplicar el mortero a fin de evitar la aparición de fisuras o microfisuras.



Cuando el mortero está en su proceso de fraguado se le dará la terminación deseada.

PRODUCTO

REVISTAMP - SEC

Mortero seco listo para su uso

- Impermeable y transpirable
- En obra nueva y rehabilitación
- Enlucidos y revoques
- Obra de mampostería
- Proyectable con máquina

PRESENTACIÓN /

Sacos de papel de 25 kg, antihumedad.
Palets de 1200 kg (48 sacos)

COLORES /
Blanco y Gris

RENDIMIENTO/
18 kg/m² y cm de espesor

CONSERVACIÓN/
12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

