



Organismo Notificado Nº 370

RESUMEN DE RESULTADOS

Nr. 10/1556-1340

Bellaterra, 21 de Junio de 2010				Marca comercial:			
PAVISTAMP Pol. Ind. MAS-ROIG, 3 PARCELA 50 43896 L'ALDEA (Tarragona)				CEM COL ESPECIAL YESO			
ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS, UNE-EN 12004:2008 Ensayos Iniciales para Marcado CE, Material recibido: Adhesivos cementos				El fabricante declara su producto, según el anexo ZA, como Clase: DECLARACIÓN DE VALORES			
ENSAYOS SOLICITADOS Y RESUMEN DE RESULTADOS							
Agua añadida: 24,0%	RESULTADO DEL ENSAYO	INCERTIDUMBRE DEL ENSAYO	ADHESIVOS DE FRAGUADO NORMAL 1a (C1)	ADHESIVOS DE FRAGUADO RAPIDO 1b (F)	Características Especiales 1c (T)	Características adicionales ADHESIVOS MEJORADOS	
						Alta adherencia 1d (C2)	Tiempo abierto ampliado 1e (E)
Adherencia a 6 horas, UNE-EN 1348:08 8.2+UNE-EN 12004:2008	-- N/mm²	± 0,07 N/mm ²	---	≥ 0,5 N/mm ²	--	---	≥ 0,5 N/mm ² después de al menos 30 minutos
Adherencia Inicial, UNE-EN 1348:2008 8.2	0,7 N/mm²		≥ 0,5 N/mm ²	---		≥ 1 N/mm ²	
Adherencia después de inmersión en agua, UNE-EN 1348: 2008 8.3	0,5 N/mm²		≥ 0,5 N/mm ²			≥ 1 N/mm ²	
Adherencia tras envejecimiento con calor, UNE-EN 1348: 2008 8.4	-- N/mm²		≥ 0,5 N/mm ²			≥ 1 N/mm ²	
Adherencia tras ciclos de hielo/ deshielo, UNE-EN 1348: 2008 8.5	-- N/mm²		≥ 0,5 N/mm ²			≥ 1 N/mm ²	
Tiempo abierto: Adherencia, UNE-EN 1346: 2008	a 5 minutos	-- N/mm²	± 0,07 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ² después de al menos 20 minutos	≥ 0,5 N/mm ² después de al menos 10 minutos	--	--
	a 10 minutos	-- N/mm²					
	a 20 minutos	-- N/mm²					
	a 30 minutos	-- N/mm²					
Determinación del deslizamiento, UNE-EN 1308: 2008	-- mm	±0,02mm	---	---	≤ 0,5 mm	---	---
Determinación de la deformación transversal, UNE-EN 12002:2009	-- mm	± 0,3mm	Según su valor se definen las siguientes clases de adhesivos deformables:		- S1: Valor de deformación ≥2,5 mm y < 5mm - S2 : Valor de deformación ≥ 5mm		

Firmado digitalmente por Juan Martínez Egea

Responsable de Materiales de Construcción
 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Firmado digitalmente por Raúl Martín García

Técnico Responsable
 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recibido y ensayado según las normas especificadas. Esta es la página nº 3 de 3 del citado expediente, resumiendo los resultados reflejados en el mismo